



la marque
du bâtiment



ARMADORTHZ

Code 455/456/457 - Ed 01/03/2015
Page 1 sur 1

BANDE DE RENFORT POLYESTER

1. PRESENTATION

ARMADORTHZ est une bande non tissée polyester pour le pontage des joints, fissures actives ou parties pouvant se fissurer ultérieurement entre deux couches de revêtement d'imperméabilisation **ETANCH TERR**, **PAINT F ELASTANCH**, **IMPER T.B.L.** ou **ETANCH MAX**.

2. AVANTAGES

- 100% Polyester. Imputrescible, très élastique.
- **ARMADORTHZ travaille de façon identique dans tous les sens**, contrairement aux tissus de verre.
- **Grande résistance à la rupture**, au poinçonnement et au déchirement.
- Résiste à la fissuration instantanée du support, **même à basse température**.
- Augmente l'imperméabilité.

3. DOMAINE D'APPLICATION

- Tuiles et ardoises cassées.
- Souches de cheminées, solins, chéneaux, nantaises.
- Faîtières, rives, noues.
- Acrotère, joint de préfabrications et dilatations.
- Terrasse microfissurée.
- Jardinières, fontaines.

4. MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

Se référer à la préparation de surface indiquée sur la fiche technique du produit utilisé.

Mise en œuvre d'ARMADORTHZ

Appliquer grassement une couche de **ETANCH TERR**, **PAINT F ELASTANCH**, **IMPER T.B.L.** ou **ETANCH MAX** pur.

Mettre en place **ARMADORTHZ** sur le produit frais.

Imprégner bien **ARMADORTHZ** sans former de pli, ni de bulle à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule.

Maroufler soigneusement de l'intérieur vers l'extérieur.

Laisser sécher 24 h puis recouvrir totalement la réparation par du **ETANCH TERR**, **PAINT F ELASTANCH**, **IMPER T.B.L.** ou **ETANCH MAX** pur.

5. CARACTERISTIQUES

Grammage :	50g/m ²
Elongation à la rupture :	⇒ 40% ↑29%
Résistance à la traction :	⇒ 49N ↑47N

6. SECURITE D'EMPLOI

- Ne convient pas pour utilisation avec des enduits ou mortiers.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 :

