



la marque
du bâtiment



271 – Ed 01/03/2015
Page 1 sur 4

PAINT B LASURE

LASURE SATINEE HYDROFUGE INSECTICIDE FONGICIDE

CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005 FAMILLE I CLASSE 4A



1. PRESENTATION

PAINT B LASURE est une lasure satinée qui se présente sous la forme d'un semi gel (thixotrope) prêt à l'emploi à base de résines alkydes micro poreuses, issue des dernières recherches dans le domaine du vieillissement des polymères, qui allie une grande facilité d'application, une très grande résistance aux UV et une protection des bois unique.

2. AVANTAGES

PAINT B LASURE assure la protection, la décoration et protège contre les agressions, les boiseries neuves ou anciennes en extérieures et intérieures sur les bois exotiques.

- Très grand pouvoir couvrant.
- Gélifié, ne coule pas (facilite l'application verticale) et pénètre facilement dans le bois.
- Existe en plusieurs teintes, toutes miscibles entre elles.
- Une fois appliqué offre une belle finition tout en conservant la structure naturelle du bois, en particulier le veinage).
- Offre une Excellente protection pour un traitement de longue durée : jusqu'à 6 ans en intérieur comme en extérieur même face à l'ouest.
- Préventif insecticide et fongicide des surfaces de bois.
- Anti – UV : contient des agents pour une meilleure résistance au soleil (même en Incolore), des capteurs de radicaux libres, responsables du vieillissement accéléré des bois.
- Hydrofuge (efficace à l'extérieur) protège les supports, tout en les laissant respirer.
- Sur toutes essences de bois exposées aux atmosphères urbaines, rurales ou industrielles.
- Sans aucun risque de cloquage ou d'écaillage.

3. DOMAINE D'APPLICATION

- Extérieur et intérieur.
- Sur toutes essences de bois neufs ou anciens.
- Pour la rénovation de l'aspect du bois.
- Pour la protection des supports contre les méfaits des ultra violets, la neige, la pluie, la lune.
- Pour la décoration des bois, charpentes, poutres, bardages, volets, portails, menuiseries, lambris abri de jardins, bancs publics, etc.

4. MODE D'EMPLOI

Conseils de mise en œuvre : conformément au DTU 59-1 ou 3

Préparation des supports :

Les supports doivent être sains, propres, exempts d'huile et de graisse

Avec des degrés d'humidité des bois inférieur à 18% à l'extérieur et de 12% à l'intérieur.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059





la marque du bâtiment



PAINT B LASURE

LASURE SATINEE HYDROFUGE INSECTICIDE FONGICIDE

CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005 FAMILLE I CLASSE 4A



Travaux préparatoires :

- Eliminer Les laitances avec **DECAP CIM SF**.
Les traces d'huiles, graisses avec **NETT M**.
Les algues, mousses, lichens avec **MOUSSTOP 4 PLUS** ou **15 PLUS**
Les couches d'anciennes peintures, lasures et vernis non adhérentes avec **DECAP ALL**.
Les particules non adhérentes (grattage), les poussières (brossage).
Les anciennes cires, paraffines à l'aide de **NETT PROCLEAN**.
Les traces de matières grasses (nicotine, pollution) à l'aide de **NETT PROCLEAN**.
Sur les bois blanchis ou grisés sous l'action du temps passés **DEGRISANT BOIS** ou **NETT SUPPORT**.
- Rincer à l'eau.
- Les bois exotiques exsudant : dégraisser au **NETT BROSS**, renouveler souvent les chiffons d'essuyage. (Afzélia : laver à l'ammoniaque).
- Les bois déjà attaqués ou douteux (xylophage ou champignons) seront préalablement traités avec **XYLO M.S.B**.
- Mastiquer les têtes de clous ou de vis avec **POLYPLAST**.
- Attendre le **séchage complet** avant application de **PAINT B LASURE**.

Précautions :

Sur certaines essences contenant des antioxydants ou des résines non fixées (Iroko, Doussié, Teck, Pin, Mélèze, etc.), faire un essai au préalable et si nécessaire effectuer le traitement adéquat.

Sur les bois tropicaux choisir une teinte proche de l'essence du bois.

La non tenue, l'accrochage ou le séchage de **PAINT B LASURE** sur des fonds silicones ou il y aura eu un pré traitement, ne pourra pas nous être imputable.

Sur les surfaces faiblement inclinées la résistance du produit aux intempéries est fortement diminuée

Ces conseils ne peuvent se substituer à une reconnaissance appropriée de la nature et de l'état des fonds à mettre en peinture.

- Ne pas appliquer sur des supports gelés, en cours de dégel ou gel menaçant.
- Ne pas appliquer sur des supports chaud et part temps menaçant.
- Attention au point de rosé.

Mise en œuvre :

PAINT B LASURE est prêt-à-l'emploi.

Bien agiter avant et pendant l'emploi.

| | BOIS D'INTERIEUR | BOIS D'EXTERIEUR |
|--------------|--|--|
| SUPPORT NEUF | Appliquer 2 couches. Un léger ponçage entre les couches donnera une meilleure finition. | Appliquer en 3 couches. La première couche sera diluée à 20% avec du NETT BROSS . Un léger ponçage entre les couches donnera une meilleure finition. |
| ENTRETIEN | Appliquer une couche après un léger ponçage. | |

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059





la marque
du bâtiment



271 – Ed 01/03/2015
Page 3 sur 4

PAINT B LASURE

LASURE SATINEE HYDROFUGE INSECTICIDE FONGICIDE

CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005 FAMILLE I CLASSE 4A



Application :

| | |
|---------------------------|--|
| Conditions d'application | : DTU 59-1 - Conformément à la norme NF P 74-201-1 |
| Température d'application | : Entre +10°C et +35°C |
| Hygrométrie | : En extérieur, ≤ 80% d'humidité relative : En intérieur, ≤ 65% d'humidité relative |
| Matériel d'application | : Brosse, rouleau, airless, trempage |
| Diluant | NETT BROSS |
| Nettoyage du matériel | : NETT BROSS (ne pas laisser sécher) : DECAP ALL si produit sec |

5. CARACTERISTIQUES

| | |
|-------------------------------|---|
| Présentation | : Prêt à l'emploi |
| Aspect en pot | : Liquide semi-géliné |
| Aspect du film | : Satiné |
| Masse volumique | : 0.89 ±0.05 g.cm ⁻³ |
| Extrait sec | : En poids 38 ±2% |
| COV (directive 2004/42/CE) | : Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/f)* : 700 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 650g/L. |
| Rendement | : 15 m ² / L / couche selon la porosité du support Soit 1L pour 6 à 7 m ² pour 2 couches suivant l'essence du bois |
| Séchage (20°C – 65%HR) | : 6 heures au toucher |
| Recouvrable | : 18 heures |
| Teintes | : Selon nuancier PAINT B LASURE . |
| Conservation | : 1 an en emballage d'origine fermé |

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
- Entreposer à l'abri du gel.
- Ne répond pas aux normes de qualités alimentaires.
- Ne pas appliquer sur parquets et planchers en bois.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059





la marque
du bâtiment



271 – Ed 01/03/2015
Page 4 sur 4

PAINT B LASURE

LASURE SATINEE HYDROFUGE INSECTICIDE FONGICIDE

CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005 FAMILLE I CLASSE 4A



(1) Conformément à la norme NF T 34-002 la nuance incolore bien que traitée anti-UV ne peut être employée seule. Elle sert à déconcentrer les teintes.

(2) La tenue sur des essences peu imprégnables (par ex : le chêne, le teck, l'iroko, le châtaignier....) sera moindre. Une couche de maintenance tous les 3 ans peut être utile selon l'essence du bois et l'exposition

Nuancier PAINT B LASURE :

Incolore



Chêne foncé



Chêne moyen



Chêne clair



Châtaignier

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 :

