

DORTHZ NOIR

BETUME PRETO PARA PAREDES ENTERRADAS PULVERIZÁVEL



1. APRESENTAÇÃO

DORTHZ NOIR é uma solução aquosa composta principalmente por resinas líquidas especialmente adequadas à aplicação por pulverização.

DORTHZ NOIR permite assim o tratamento de paredes enterradas e vazio-sanitário, etc.

DORTHZ NOIR pode ser utilizado em paredes das 2.^a e 3.^a categorias.

2. VANTAGENS

- Permite um tratamento 2 em 1 (betume de paredes enterradas e junta de estanquicidade).
- Ganhos de tempo (tratamento rápido de pontos singulares e dificilmente acessíveis).
- Económico.
- Utilizável com pulverização.
- Secagem rápida.
- Aplica-se em suportes húmidos.
- Forma uma película flexível, impermeável e elástica.
- Boa aderência das argamassas de recobrimento.
- Limpeza das ferramentas com água.
- Garantia de 10 anos.

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

- Impermeabilização de fundações e paredes em betão cofradas ou rebocos expostos à humidade.
- Impermeabilização de blocos de cofragem em poliestireno expandido.
- Realização de níveis reguladores estanques.

4. MODO DE EMPREGO

Recomendações de aplicação: em conformidade com o DTU 59-1

Preparação do suporte:

Os suportes devem estar isentos de patologias, limpos, isentos de musgo, líquenes, óleo e gordura.

Os suportes à base de ligante hidráulico devem ter uma idade superior a 28 dias.

Trabalhos preparatórios:

- Eliminar Leitadas com **DECAP CIM SF**.
Algas, musgos e líquenes com **NETT SUPPORT**, **MOUSSTOP 4 PLUS** ou **15 PLUS**.
Vestígios de óleos e gorduras com **NETT M**.
Camadas de pinturas antigas não aderentes com **DECAP ALL**.
Partículas não aderentes (raspagem), poeiras (escovagem).
As partes metálicas devem ser isoladas com um primário antiferrugem **PAINT M ROUILLE** ou **PAINT M COVER**.
- Lavar com água.
- Antes da aplicação do **DORTHZ NOIR**, verificar a boa fixação com argamassa e a boa união das partes fracionadas, tanto horizontal como verticalmente.
- As fissuras serão preenchidas e reparadas com o auxílio de **ACCRO FLEX NF** ou **DORTHZ JOINT SOUPLE**.
- Em determinados casos, será necessário aplicar sobre as fissuras de uma rede do tipo **ARMADORTZ** ou **BAND ARMUR** com **PAINT F ELASTANCH**.

Precauções

DORTHZ NOIR

BETUME PRETO PARA PAREDES ENTERRADAS PULVERIZÁVEL



Estas recomendações não substituem a avaliação adequada da natureza e do estado dos suportes a tratar.

Não aplicar em caso de pressão negativa.

Caso surja água, drenar a fundação; aplicar um revestimento caso a fundação esteja permanentemente ao nível do lençol freático.

Utilização:

Agitar antes de usar.

DORTHZ NOIR é diluível na proporção de 1 l para 1 l de água.

Consumo: 1 l de produto diluído para 4 a 5 m², correspondente a 1 l de concentrado para 8 a 10 m².

O consumo varia em função do suporte e da sua porosidade.

Humedecer ligeiramente o suporte antes da aplicação.

O produto **DORTHZ NOIR** deve ser aplicado de acordo com o DTU 20.1, respeitando as regras das boas práticas para o tratamento das paredes enterradas.

| | | |
|--|---|---|
| Tratamento de paredes da 3. ^a categoria | Partes fracionadas (tipo bloco de cimento, etc.) | Aplicar diretamente DORTHZ NOIR em 2 camadas |
| | Partes inteiras (tipo betão cofrado, etc.) | Aplicar diretamente DORTHZ NOIR |
| Tratamento de paredes da 2. ^a categoria | Partes fracionadas (tipo bloco de cimento, etc.) | Aplicação de um reboco hidrofugado (MAXI FUGE), seguida da aplicação direta de DORTHZ NOIR |
| | Partes inteiras (tipo betão cofrado, etc.) | Aplicar diretamente DORTHZ NOIR |

Em qualquer caso, é necessário zelar para que os trabalhos complementares definidos nos DTU em vigor acompanhem a utilização do **DORTHZ NOIR**.

Não aplicar “húmido sobre húmido”.

Em função da porosidade do suporte, poderá ser necessária uma segunda camada para obter uma impermeabilização perfeita. Esta será aplicada 4 horas após a secagem da primeira.

Antes do acabamento com um reboco hidráulico, é necessário aplicar uma camada de primário **ACCRO RETARD** diluído à razão de 1 volume para 4 volumes de água.

Em caso de tratamento de blocos de cofragens em poliestireno expandido, utilizar **DORTHZ NOIR** puro. Em caso de tratamento de paredes da 1.^a categoria, utilizar a nossa referência **ETANCH FONDA**.

DORTHZ NOIR

BETUME PRETO PARA PAREDES ENTERRADAS PULVERIZÁVEL



Aplicação:

| | |
|---------------------------------|---|
| Ferramentas de aplicação | · Pulverizador (bico azul), bomba motorizada, pincel, rolo, · airless. |
| Temperatura de aplicação | : +5 °C a 30 °C |
| Higrometria | : < 80% |
| Rendimento | · 1 l de produto concentrado para 8 a 10 m ² · 1 l de produto diluído para 4 a 5 m ² |
| Secagem longe de poeiras | : 2 horas |
| Secagem completa | : 24 a 48 horas |
| Enchimento | : 48 horas |
| Limpeza das ferramentas | · Água (não deixar secar). · DECAP ALL após secagem |

Precauções:

Em caso de recobrimento com um reboco, uma pintura semi-espessa ou um enchimento, aguardar no mínimo 2 dias e, no máximo, 6 meses.

5. CARACTERÍSTICAS

| | |
|--------------------------------------|---|
| Aspetto no recipiente | : Líquido preto |
| Massa volémica | : 1,02 ±0,05 g.cm ⁻³ |
| COV (Diretiva 2004/42/CE) | : Valor-limite em UE para este produto (cat. A/c)*: 130 g/l (2010). · Este produto contém, no máximo, 5 g/l. |
| Conservação | : 12 meses na embalagem original fechada |

(Para mais informações, consultar o parágrafo 9 da ficha de dados de segurança).

6. SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO

- Consultar a ficha de dados de segurança do produto em www.quickfds.fr.
- Proteger as superfícies a não tratar.
- Conservar ao abrigo das geadas.
- As zonas tratadas devem ser protegidas da chuva durante 12 horas, e durante 6 horas se existir o risco de geadas.



DORTHZ NOIR

BETUME PRETO PARA PAREDES ENTERRADAS PULVERIZÁVEL



reserva o direito de alterar os seus produtos e a presente ficha técnica sem aviso prévio. Antes da utilização, o cliente deve certificar-se de que a presente nota não foi alterada por uma edição mais recente que possa ter em conta novos dados técnicos.

Produto destinado exclusivamente a uso profissional.