

JOKER



MASTIC COLLE ELASTIQUE SANS SOLVANT

Mastic pour éléments façade application extérieure et intérieure – Conforme EN 15651-1:2012 Type F EXT-INT

1. PRESENTATION

JOKER est un mastic-colle qui s'applique sur tous supports, même détrempé.

Couvrant un spectre de collages pratiquement universel, présentant une bonne résistance aux intempéries et au vieillissement, ayant les qualités suivantes :

- **Adhérence** d'une COLLE POLYURETHANE.
- **Elasticité** d'un SILICONE.
- **Compatibilité peinture** d'un ACRYLIQUE.

JOKER est mono composant à base de polymères hybrides de nouvelle génération (MS POLYMERES), (conditionné en cartouche de 290 ml), existe en 7 coloris (voir Nuancier) :

- Blanc
- Gris
- Noir
- Pierre
- Terre Cuite



2. AVANTAGES

- Excellentes adhérences sur tous les supports (même humides).
- Usage Intérieur et Extérieur.
- Sans agent toxique ou corrosif (sans solvants, ni isocyanates).
- Aucun retrait, ni fluage.
- Recouvrable de peinture.
- Séchage très rapide.
- 3 produits en 1 :
- Idéal sur le zinc.
- Résiste à l'immersion.
- Excellente résistance aux intempéries et UV (-40°C à +90°C).
- Résiste aux moisissures.
- Conforme aux normes alimentaires en vigueur.
- Très bonne élasticité.

	Acrylique	Silicone	P.U.	JOKER
Elasticité				
Facile à travailler				
Compatibilité peinture				
Intérieur et extérieur				
Résistance aux U.V.* et intempéries				
Finition lisse et brillante				
Sans retrait				
Adhérence tous supports				
Adhérence sur supports humides				
Collage souple				
Résistance en milieux humides				
Résistance à l'immersion				
Adhérence sur zinc				
Collage de miroir				
Sans isocyanates, sans odeur				



la marque
du bâtiment



508 (COL) - Ed 17/10/2023
Page 2 sur 3

JOKER



MASTIC COLLE ELASTIQUE SANS SOLVANT

Mastic pour éléments façade application extérieure et intérieure – Conforme EN 15651-1:2012 Type F EXT-INT

3. DOMAINE D'APPLICATION

JOKER est applicable sur tous supports même humides : Béton, pierre, brique, bois, plâtre, tuile, aluminium, inox, cuivre, verre, miroir, céramique, carrelage, marbre, zinc, plastique, polyester...

JOKER est utilisable par tous corps d'état (menuisier, peintre, plombier, carreleur, maçon, électricien, pisciniste, paysagiste...), pour tous types de collages souples, joints, fissures, ... :

- Joint d'étanchéité et de raccordement.
- Joint d'isolation de fenêtre de toit.
- Joint sanitaire.
- Collage de miroir.
- Joint de raccordement de solins.
- Pose de carrelage.
- Joint d'étanchéité de véranda.
- Joint de raccordement mur-plafond.
- Collage de plancher.
- Colmatage d'une fissure en façade.
- Réparation de gouttière en zinc.
- Joint d'étanchéité d'un bassin.

4. MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

Les supports doivent être propres, dépoussiérés et dégraissés, exempts de parties friables mais peuvent être humides.

Collage :

Déposer **JOKER** par plot ou cordon sur l'un des supports. Assembler dans les 10 mn les surfaces et presser fortement. Pour les objets lourds et collages en plafond ou à la verticale, maintenir jusqu'à la prise complète de **JOKER**.

Traitements des joints :

Eliminer l'ancien mastic et fond de joint. Vérifier que la dimension du joint correspond aux mouvements attendus. Mettre en place un fond de joint pour régler l'épaisseur du cordon.
Placer des bandes adhésives de part et d'autre du joint à colmater.

Traitement des fissures :

Ouvrir les fissures au grattoir triangulaire ou à la disqueuse au minimum sur 5 mm de largeur et 10 mm de profondeur. Garnir la fissure avec **JOKER**, sans déborder sur le support, araser et lisser.

Application :

Matériel d'application	: Pistolet Haute Qualité (Code 5680) : Pistolet H1 (Code 5685)
Rendement	: 10 à 12 m de joints de section 5mm x 5mm / cartouche
Température d'application	: De +5°C à +30°C
Nettoyage du matériel	: DORTHZ LINGETTES BLANCHE ou GRISE

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44

SAS au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand

Code APE 2059 Z www.dorthz.com



JOKER



MASTIC COLLE ELASTIQUE SANS SOLVANT

Mastic pour éléments façade application extérieure et intérieure – Conforme EN 15651-1:2012 Type F EXT-INT

5. CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	:	Pâteux coloré
Masse volumique	:	1.40 ±0.05 g.cm ⁻³
Lissage	:	10 min maximum après application à l'eau savonneuse
Recouvrable	:	12 h pour les peintures à l'eau ; 24h pour les peintures solvantées
Séchage à cœur (à 20 °C et 65 % H.R.)	:	48h env. pour une section de joint de 5mm
Température de travail	:	-40°C à +90°C
Retrait / Fluage	:	Aucun
Largeur minimale de joint	:	5 mm
Largeur maximale de joint	:	10 mm
Formation de pellicule (23°C, 50 % HR)	:	20 minutes
Allongement à la rupture (ISO 37 ROD S1)	:	202 %
Dureté Shore A (après 7 jours)	:	57±5
Conservation	:	JOKER : 1 an en emballage d'origine fermé


(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr

Nuancier JOKER :


Ce nuancier est indicatif.
Malgré tout le soin apporté à la réalisation de ce document, des différences peuvent être constatées entre les couleurs imprimées et les teintes réelles.




Blanc




Gris



Noir



Pierre



Terre Cuite

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie II se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44

SAS au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand

Code APE 2059 Z www.dorthz.com