

# VERNIS BADIGEON

## VERNIS DE FINITION POUR REVETEMENT DRAINANT

la marque  
du bâtiment

### 1. PRESENTATION

Vernis polyuréthane mono composant pour la protection des sols drainants extérieurs.

Le produit constitue une protection superficielle excellente pour les sols soumis à des risques de dégradations importantes.

### 2. AVANTAGES

- Produit mono composant.
- Le liant incolore permet de conserver la couleur naturelle des granulats.
- Bonne résistance aux U.V.
- Très bonne tenue aux écarts de température.
- Facilité d'entretien.
- Aspect esthétique durable.

### 3. APPLICATIONS

- Finition pour le système **REZ PU**.

### 4. MODE D'EMPLOI

S'applique au rouleau ou airless en 1 à 2 couches.

La surface à traiter doit être propre et sèche.

Il est important d'**homogénéiser correctement le produit** avec un mélangeur à basse révolution. **Laisser reposer** quelques minutes pour permettre l'évacuation des bulles d'air éventuelles.

**Essorer le rouleau sur une grille** après l'avoir trempé dans le **VERNIS BADIGEON** afin d'éviter d'appliquer une quantité trop importante qui peut engendrer du bullage et moussage.

Appliquer une couche de 250 à 350 g/m<sup>2</sup> suivant la granulométrie.

La dilution et le nettoyage des ustensiles s'effectuent avec le **SELTANCH DILUANT**.

#### Application :

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Température d'application | : +10°C à 30°C   |
| Hygrométrie               | : < 70 %   |
| Nettoyage du matériel     | : <b>SELTANCH DILUANT</b> (ne pas laisser sécher).<br>: <b>DECAP ALL</b> après séchage |

### 5. CARACTERISTIQUES

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Consommation                        | : 250 à 350 g/m <sup>2</sup>          |
| Temps de séchage (À 20°C et 50% HR) | : 4 à 6 heures                        |
| Temps de mise en service            | : 48 heures                           |
| Conservation                        | : 6 mois en emballage d'origine fermé |

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité)

### 6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).
- Entreposer à l'abri du gel.

*Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.*

**Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.**

**COMPAGNIE FRANCE CHIMIE**

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : [www.dorthz.com](http://www.dorthz.com)

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059