

# VITRI-O SATIN

## VERNIS VITRIFICATEUR PU SATIN

### 1. PRESENTATION

**VITRI-O SATIN** est un vernis à base de dispersion polyuréthane mono-composante, en phase aqueuse, pour parquets et planchers.

### 2. AVANTAGES

- Bon pouvoir garnissant.
- Très bonne adhérence.
- Très bonne résistance à l'usure et à l'entretien.
- Protège durablement.
- Résistant au trafic.
- Garnissant.
- Sans odeur.
- Séchage rapide.
- Aspect satin très décoratif.
- Rehausse la beauté du bois.

### 3. DOMAINE D'APPLICATION

- Vitrificateur intérieur pour parquets à usage domestique, parquets, planchers, escaliers, boiseries.
- Toutes essences européennes.

### 4. MODE D'EMPLOI

#### Préparation du support :

Les fonds doivent être propres, sains, dépoussiérés, secs et exempts d'humidité (<10%).

#### Application :

**VITRI-O SATIN** ne sera appliqué que sur un bois aplani et mis à nu par ponçage (décapage et décirage déconseillés) dépoussiéré et exempt de traces de détergent, de gras, de cire, d'encaustique, de polish ou d'huile de lin (ou autres huiles spécifiques).

Un dépoussiérage soigneux suivra.

Appliquer 3 couches, pour un résultat optimal.

La consommation est de 8 à 12 m<sup>2</sup> / L / couche.

Un léger ponçage entre chaque couche suivi d'un dépoussiérage est conseillé.

L'application se pratique au rouleau poils courts (6 à 8 mm) ou un rouleau spécial vitrification (brosse ou spalter pour les bords ou les petites surfaces), en couches régulières et garnies

Le délai de recouvrement entre chaque couche est de 4 heures.

Application :

<b>Matériel d'application</b>	: Pinceau, Rouleau poils courts, Rouleau spécial vitrification
<b>Dilution</b>	: Aucune
<b>Nettoyage</b>	: Eau, ne pas laisser sécher

## 5. CARACTERISTIQUES

<b>Aspect en pot</b>	: Liquide fluide blanchâtre
<b>Masse volumique</b>	: 1.00 ±0.05 g.cm <sup>-3</sup>
<b>Rendement</b>	: 8 à 12 m <sup>2</sup> / L / couche
<b>COV (Directive 2004/42/CE)</b>	: Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/j)* : 140 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 5g/L.
<b>Conservation</b>	: 12 mois en emballage d'origine fermé

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

## 6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr)
- Entreposer dans un local frais, à l'abri du gel.

*Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.*

**Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.**