



la marque
du bâtiment



194 – Ed.09/05/2017
Página 1 de 2

ACCRO POUDRE

RESINA DE ADERÊNCIA EM PÓ

1. APRESENTAÇÃO

ACCRO POUDRE é uma resina de aderência em pó que reforça a aderência de betão, argamassas, reboco ou gesso sobre todos os suportes (mesmo os mais lisos).

2. VANTAGENS

- Elevada aderência em suportes de alvenaria.
- Aumenta a resistência mecânica.
- Contribui para a impermeabilidade das argamassas.
- Diminui os efeitos da retração, pulverulência, pele de crocodilo e fissuração.
- Evita a necessidade de picagem ou de aplicação de rede.
- Incolor após secagem.
- Compatível com corantes.
- Compatível com a cal hidráulica e a cal apagada.
- Não produz odores desagradáveis.
- Não contém cloro mineral.
- Não tóxico.
- Não inflamável.

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

- Alvenaria, estuques, ladrilhos, coberturas.
- Suportes de cimento, gesso, madeira, pedra, pinturas antigas, etc.
- Aderência, reparação, regularização, amassadura.

4. MODO DE EMPREGO

Incorporar **ACCRO POUDRE** na mistura seca antes da introdução da água de amassadura. Antes dos trabalhos, recomenda-se a realização de ensaios prévios para ajustar a dosagem ao efeito pretendido.

Exemplo de dosagem:

2 doses de 175 g para 1 saco de 35 kg de cimento.

1 a 2 doses de 175 g para 3 sacos de 25 kg de reboco pronto.

• ALVENARIA

- ⇒ **Plastificante: 1 dose de ACCRO POUDRE** por amassadura, a incorporar no primeiro balde de água
- ⇒ **Regularização:** Incorporar na argamassa **2 doses** por saco de cimento.
- ⇒ **Juntas de fachada:** Incorporar **2 doses** por saco de cimento.
- ⇒ **Reboco em fachada:** Incorporar na argamassa **2 doses** por saco de ligante.
- ⇒ **Reboco pronto:** Incorporar na argamassa **2 doses** para 3 sacos de reboco pronto.
- ⇒ **Reboco sobre suporte liso e/ou não absorvente:** Incorporar na argamassa **4 doses** por saco de ligante.

• LADRILHOS

- ⇒ **Regularização:** Incorporar na argamassa **2 doses** por saco de cimento.
- ⇒ **Aditivo de reforço/plasticizante de cimento-cola:** **2 doses** por cada 25 kg de cimento-cola em pó.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059





la marque
du bâtiment



194 – Ed.09/05/2017
Página 2 de 2

ACCRO POUUDRE

RESINA DE ADERÊNCIA EM PÓ

• COBERTURA

⇒ **Aderência em rufos, testeiras e cumeeiras:** Incorporar **2 doses** por saco de ligante.

• ESTUQUE/PINTURA

⇒ **Aditivo de reforço e aderência de massa de preenchimento:** Incorporar **1 dose de ACCRO POUUDRE** por saco de ligante.

⇒ **Preenchimento de fissuras em caixilharias exteriores antigas:** Incorporar **1 dose de ACCRO POUUDRE** por 5 kg de reboco.

Aplicação:

Limpeza das ferramentas : Água (não deixar secar)

5. CARACTERÍSTICAS

Aspeto : Pó branco

Extrato seco : Mín. 98%

Massa volúmica : 0,45 a 0,50 $\pm 0,05$ g.cm⁻³

Conservação : 24 meses na embalagem original fechada, ao abrigo da humidade

(Para mais informações, consultar o parágrafo 9 da ficha de dados de segurança).

6. SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO

- Consultar a ficha de dados de segurança do produto em www.quickfds.fr.
- Conservar o produto ao abrigo da humidade, entre +5 °C e +25 °C.

As informações da presente ficha técnica são dadas de boa fé e a título indicativo, não pressupondo, seja em que caso for, uma garantia da nossa parte nem a nossa responsabilidade ao nível da utilização dos nossos produtos. Esta ficha técnica anula e substitui todas as versões anteriores. A Compagnie France Chimie reserva o direito de alterar os seus produtos e a presente ficha técnica sem aviso prévio. Antes da utilização, o cliente deve certificar-se de que a presente nota não foi alterada por uma edição mais recente que possa ter em conta novos dados técnicos.

Produto destinado exclusivamente a uso profissional.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059

