



la marque  
du bâtiment



Code 437 / 438 - Ed 22/05/2019  
Page 1 sur 3

# POLYFLEX

## ENDUIT DE REBOUCHAGE SOUPLE INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

### 1. PRESENTATION

**POLYFLEX** est un enduit pâteux prêt à l'emploi, fortement dosé en résines et en fibres de verre. Cet enduit offre une forte élasticité qui absorbe aisément les déformations du support.

### 2. AVANTAGES

- Produit prêt-à-l'emploi très maniable :
  - Ne nécessite pas de récipient.
  - De malaxeur.
  - De mélange trop long.
- Economique (gain de temps, économie de produit).
- Application facile et rapide en donnant un résultat parfait.
- Élasticité permanente et durable.
- Idéal pour reboucher les fissures « vivantes ».
- Permet de supprimer les bandes de calicot.

### 3. DOMAINE D'APPLICATION

**POLYFLEX** est particulièrement adapté à tous types de travaux de rebouchage en intérieur et extérieur.

Les supports admissibles sont :

Plâtre, Béton cellulaire, Bois, Enduit ciment, Plaque de plâtre, Crépi, Ancienne peinture, Béton, Brique silico-calcaire.

### 4. MODE D'EMPLOI

**POLYFLEX** est prêt-à-l'emploi.

Dépoussiérer le support et éliminer les parties friables.

Ne jamais mouiller les supports avant application du **POLYFLEX**.

Appliquer à la spatule, à la lisseuse ou au couteau à enduire.

La consommation est d'environ 1.3 Kg / m<sup>2</sup> / mm d'épaisseur.

Le temps de séchage dépend du type de support, des conditions climatiques et de l'épaisseur d'application : prévoir environ 24h pour une épaisseur de 1mm.

Après séchage complet, le recouvrement peut se faire par tout type de peinture, d'enduits à base de plâtre ou prêts à l'emploi.

Application :

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Température d'application | : Entre +8°C et +35°C                       |
| Matériel d'application    | : Couteau à mastic, lame à enduire, spatule |
| Nettoyage du matériel     | : Eau                                       |

## COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44

SASU au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand

Code APE 2059 Z [www.dorthz.com](http://www.dorthz.com)

ENTREPRISE CERTIFIÉE

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS  
Certification





la marque  
du bâtiment



Code 437 / 438 - Ed 22/05/2019  
Page 2 sur 3

# POLYFLEX

## ENDUIT DE REBOUCHAGE SOUPLE INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

### 5. CARACTERISTIQUES

|                 |   |
|-----------------|---|
| Aspect en pot   | : Pâteux  |
| Masse volumique | : $1.30 \pm 0.05 \text{ g.cm}^{-3}$                     |
| Rendement       | : $1.3 \text{ Kg} / \text{m}^2 / \text{mm d'épaisseur}$ |
| Conservation    | : 9 mois en emballage d'origine fermé                   |

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

### 6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).
- Entreposer dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.
- **Ne pas recouvrir d'enduits à base de ciment.**
- Sa granulométrie et la présence de fibres de verre ne conduisent pas à une finition parfaitement lisse.
- Bien refermer hermétiquement l'emballage après chaque emploi.
- **POLYFLEX** ne convient pas pour le scellement ou la fixation d'objets.
- Ne permet pas de remplacer les bandes à placo.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie II se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

### COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44

SASU au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand

Code APE 2059 Z [www.dorthz.com](http://www.dorthz.com)

ENTREPRISE CERTIFIÉE

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS  
Certification

