



la marque
du bâtiment



Code 480-486 - Ed 21-07-21
Page 1 sur 1

ARMABLUE

RENFORT D'ETANCHEITE

Classes de sollicitation à l'humidité A0 et B0 selon ZDB (Allemagne)
et A, B et C selon abP (Allemagne)

1. PRESENTATION

ARMABLUE est une bande élastomère spéciale contre collée avec un non-tissé pour le pontage des joints, fissures actives ou parties pouvant se fissurer ultérieurement entre deux couches de revêtement d'imperméabilisation **ETANCH TERR**, **ETANCH MAX** ou **ETANCH STB**.

2. AVANTAGES

- Mise en œuvre aisée grâce à la rainure de pliage.
- Bande avec échelle de longueur.
- Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Résiste à la fissuration instantanée du support, **même à basse température**.
- Augmente l'imperméabilité.

3. DOMAINE D'APPLICATION

- Remontées d'acrotère et pontages de fissures.
- Pontage pour tous les matériaux usuels du bâtiment (béton, ciment, chape, plaque de plâtre, ...).
- Traitement des raccords pour panneaux de bois agglomérés.
- Etanchéité des passages de tuyaux et des évacuations.

4. MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

Se référer à la préparation de surface indiquée sur la fiche technique du produit utilisé.

Mise en œuvre d'ARMABLUE

Appliquer grassement une couche de **ETANCH TERR**, **ETANCH MAX** ou **ETANCH STB** pur.

Mettre en place **ARMABLUE** sur le produit frais.

Bien imprégner **ARMABLUE** sans former de pli, ni de bulle à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule.

Laisser sécher 24 h.

Recouvrir totalement la réparation par du **ETANCH TERR**, **ETANCH MAX** ou **ETANCH STB** pur.

5. CARACTERISTIQUES

Allongement à la rupture en travers :	150 %
Résistance à la traction en travers (DIN EN ISO 527-3) :	Environ 30N pour 15mm
Imperméabilité à l'eau (DIN EN 1928) :	≥ 1.5 Bar
Epaisseur totale :	0.6 mm
Résistance à la température :	-30° C à +90°C

DIMENSIONS

Code 486 : 7cm x 50m

Code 480 : 7cm x 10m

6. SECURITE D'EMPLOI

- Ne convient pas pour une utilisation avec des enduits, mortiers ou étanchéité liquide à base de solvant.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44

SASU au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand

Code APE 2059 Z www.dorthz.com

