

DECAP AQ

DECAPANT PEINTURE - SECURITE

1. PRESENTATION

DECAP AQ est un décapant peinture, en crème, prêt à l'emploi, également efficace sur les lasures, vernis et revêtements (Avec peu d'odeur, ce qui permet une utilisation en milieu clos.)

2. AVANTAGES

- Facile et agréable d'utilisation.
- Sans paraffine.
- Sans solvant Chloré.
- Formule crémeuse pour une bonne tenue en verticale.
- Non inflammable, pas de problème de stockage.

3. DOMAINE D'APPLICATION


Peintures et vernis acryliques, glycérophthaliques, vinyliques, polyuréthanes, revêtements synthétiques (RPE, RSE, crépis), résines et peintures au plomb appliqués sur tous types de supports (pierre, plâtre, brique, béton...)

4. MODE D'EMPLOI

Le **DECAP AQ** est prêt à l'emploi, il s'applique avec une brosse ou un rouleau à poil long (non synthétique) après réalisation d'un essai. L'application se fait en une couche épaisse. La consommation est de l'ordre de 0.5Kg/m². Le temps d'action (de 2 à 6 heures) et le nombre de passes peuvent augmenter suivant l'accumulation de couches et la complexité des peintures à décaper. Le nettoyage s'effectue à l'aide d'un scraper et d'un riflard.

Application :

Matériel d'application	: Pinceau, rouleau, brosse
Température d'application	: + 5°C à +25°C
Rendement	: 0,5 à 2,5 m ² / L
Nettoyage du matériel	: Eau tiède (ne pas laisser sécher)



Les temps de décapage sont plus longs qu'avec l'ancienne génération selon les températures et l'aspect visuel est très différent d'un revêtement à l'autre.

Pour d'autres revêtements l'aspect visuel reste inchangé, un simple grattage suffit.

Faire un essai au **préalable** pour s'assurer du décapage des produits à décaper (peinture époxy, polyuréthane, revêtement de façade ou peintures séchées au four).



la marque
du bâtiment



531 - Ed 03/01/2024

Page 2 sur 2

DECAP AQ

DECAPANT PEINTURE - SECURITE

5. CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: Gel visqueux
Masse volumique	: $1.00 \pm 0.05 \text{ g.cm}^{-3}$
Stockage	: 2 ans en emballage d'origine fermé

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr
- Stocker le produit entre +5°C et +25°C.
- Dans le cas de peinture au PLOMB, les déchets résultant du décapage devront être traités par des filières spécialisées. Protéger les matériaux périphériques à l'aide d'un film polyane. S'équiper de protections individuelles appropriées avant toute utilisation.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44

SASU au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand

Code APE 2059 Z www.dorthz.com

