

ANTI GRAF P

PROTECTION MONO COMPOSANTE PERMANENTE

1. PRESENTATION

ANTI GRAF P est un revêtement anti graffiti permanent pour la protection des bétons, des ouvrages de maçonneries, des bois, des métaux et des revêtements existants. Il résiste parfaitement aux UVs, aux intempéries, au sel de déverglaçage et aux températures extrêmes.

Sa formulation en phase aqueuse fait d'**ANTI GRAF P** un produit facile d'application.

Outres ses capacités à protéger des graffitis, **ANTI GRAF P** apporte une réelle protection anti salissure et anti tache.

ANTI GRAF P s'utilise en vertical à l'intérieur comme à l'extérieur.

2. AVANTAGES

- Système mono composant.
- Applicable sur de nombreux matériaux.
- Application en une seule passe.
- Bonne résistance chimique.
- Forte perméabilité à la vapeur d'eau.
- Laisse respirer le support.
- Résiste aux UV.
- Non jaunissant.
- Sans action corrosive sur les métaux.



Résultat après un 1^{er} cycle de lavage



Résultat après 15 cycles de lavage



la marque
du bâtiment



655 – Ed.01/09/17
Page 2 sur 3

ANTI GRAF P

PROTECTION MONO COMPOSANTE PERMANENTE

3. DOMAINE D'APPLICATION

ANTI GRAF P s'applique sur les supports usuels du bâtiment hors plastiques tel que :

- Ciments
- Enduits de façade
- Briques
- Pierre
- Béton architectonique
- Panneaux décoratifs en béton
- Béton, béton cellulaire
- Surfaces peintes
- Métaux sablés (aluminium, fer...)
- Bois

4. MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

Les conditions d'application et de préparation des supports doivent satisfaire les DTU 59.1 et 59.3.

Le support doit notamment être parfaitement **sec, propre, dégraissé** et **dépoussiéré**.

En cas de présence d'efflorescences en surface du support, un nettoyage complémentaire est recommandé à l'aide de notre produit **DECAP CIM SF**.

Application :

Laver le mur à l'eau claire avec la haute pression.

Appliquer le produit pur en une par pulvérisation, rouleau ou pinceau afin d'obtenir une couverture minimale de 200 g/m² (1 litre pour 5 m²). Il est possible d'appliquer le produit en plusieurs couches. Nettoyer le matériel à l'eau.

Pour un meilleur contrôle et une parfaite maîtrise du rendu, appliquer **ANTI GRAF P** préférentiellement à l'aide d'un pulvérisateur de type HVLP ou au pinceau et rouleau.

Appliquer sans surcharger.

Séchage protégé : 3 à 4 heures.

Efficacité optimale obtenue après 2 à 3 jours.

Ce film permet une élimination aisée des graffitis, soit à l'eau sous pression pour des graffitis classiques, soit à l'aide de notre produit **NETT GRAF**.

Application :

Conditions d'application	: DTU 59-1
Température d'application	: Entre +5°C et +35°C
Hygrométrie	: ≤ 80% d'humidité relative
Matériel d'application	: Pulvérisateur à main, brosse, rouleau, pistolet électrique (HVLP, AIR ASSISTE...)
Nettoyage du matériel	: Eau (ne pas laisser sécher)

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 .





la marque
du bâtiment



655 – Ed.01/09/17
Page 3 sur 3

ANTI GRAF P

PROTECTION MONO COMPOSANTE PERMANENTE

5. CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: Liquide laiteux blanc
Masse volumique	: $0.95 \pm 0.05 \text{ g.cm}^{-3}$
Rendement	: 1L pour 5m^2
Séchage (20°C – 65%HR)	: 4 heures au toucher
Effet total	: 2 jours
Conservation	: 1 an en emballage d'origine fermé

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

6. SECURITE D'EMPLOI

- Ininflammable.
- Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé.
- Stockage : dans un endroit frais à l'abri du gel, en emballage d'origine fermé.
- Ne pas appliquer en dessous de + 5 °C.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Dorthz Production se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 .

